



رنگ جوتن

اطلاعات فنی

FENOMASTIC GOLD

شرح محصول

فنوماستیک گلد، نوعی رنگ سطوح داخلی آبپایه (امولسیون) با کیفیتی ممتاز است که با فرمول پیشرفته HCT قابلیت پوشاندن ترکهای ریز دیوارهای سیمانی و گچ کاری شده را دارد. دامنه تحمل ترک خورده‌گی فنوماستیک گلد بین ۰.۱ میلی متر تا ۱ میلیمتر در آزمایشگاه به ثبت رسیده است. فنوماستیک گلد داری کیفیت هموار سازی خوب و ایجاد یک سطح ممتاز می‌باشد. همچنین این رنگ داری ویژگی ضد باکتری بوده و از رویش قارچ بر روی دیوارهای داخلی جلوگیری می‌کند.

کاربرد پیشنهادی

این محصول بیشتر برای فضاهای داخلی و اجرا بر روی اغلب سطوح سیمانی، سقف و دیوارهای گچی، بتونی، و غیره مناسب است.

ضخامت رنگ و میزان انتشار روی سطح

نمونه	بیشینه (حداکثر)	کمینه (حداقل)	ضخامت رنگ، خشک (نانو متر)	ضخامت رنگ، خیس (نانو متر)	میزان نظری انتشار سطحی (متر مربع/ لیتر)
50	60	40			
130	160	105			
7.6	6.3	9.5			

ویژگی‌های فیزیکی

رنگ سفید + 16,000 رنگماهی (فام رنگی) که در سیستم مولتی کالر انحصاری جوتن ساخته می‌شود.

مواد جامد (حجم به درصد) * 38 ± 2

* محاسبه بنا بر استاندارد بین‌المللی (E) ISO 3233: 1998

آماده‌سازی سطح

سطح مورد پوشش باید سالم، پاکیزه، خشک و کاملاً عاری از گرد و غبار، روغن، حباب و تخلخل باشد. همه‌ی آثار لک، آلودگی و ترک باید کاملاً پاک شود. بر روی سطوح گچی و غبارآلود، همه‌ی ذرات معلق باید با برسزنی زبر و سخت از سطح مورد نظر زدوده شود.

سطح دیگر

این پوشش را بر روی سطوح دیگر نیز می‌توان اجرا نمود. لطفاً برای کسب آگاهی و اطلاعات تکمیلی با نزدیکترین دفتر جوتن در محل زندگی خویش تماس حاصل کنید.

شرایط حین اجرا

دمای سطح مورد پوشش باید حداقل 10 درجه‌ی سانتیگراد بوده و نیز حداقل 3 درجه‌ی سانتیگراد بالاتر از نقطه‌ی شبنم هوا و رطوبت مربوطه در پیرامون سطح مورد نظر باشد (نقطه‌ی شبنم، درجه‌ای از سردی هواست که در آن شبنم تشکیل می‌شود).

شیوه‌های اجرا

با بهکارگیری افشارنامی متداول یا افشارنامی بی‌ها	پاشش افشارنامه‌ای
این شیوه برای اجرا توصیه می‌شود.	قلممو
این شیوه برای اجرا توصیه می‌شود.	غلتک

اطلاعات اجرا

فناوری ترکیب (محصول نهایی)	نسبت ترکیب (حجم)
فونوماستیک گلد محصول آماده استفاده می‌باشد و رقیق کردن آن توصیه نمی‌شود.	رقیق کننده/پاک کننده
فقط برای مرطوب کردن و پاک کردن ابزار رنگ از مقدار کمی آب استفاده شود.	

اطلاعات و راهنمای دستگاه پاشش

فشار نازل	140 – 190 kg/cm ² (2100 p.s.i.)
اندازه نازل	0.021" – 0.027"
زاویه‌ی پاشش	80° – 65°
فیلتر	برای اطمینان از تمیزی فیلترها آها را بررسی کنید.
توجه :	فونوماستیک گلد بدون رقیق شدن می‌باشد با دو لایه اجرا شود که از هر لایه بر رویه زیر لایه استوکو جوتن، پوشش 50 میکرون حاصل می‌شود. برای رسیدن به قابلیت ارجاعی (الاستیسیته) بر روی سطوح دیوارهای داخلی، نیاز به ضخامت 100 میکرون و بالاتر رنگ فونوماستیک گلد می‌باشد.

زمان خشک شدن

مدت زمان خشک شدن رنگ عموماً به جریان هوا در محیط پیرامون، دمای محیط، ضخامت رنگ و شمار لایه‌ها بستگی داشته و به همان نسبت تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. ارقام ارائه شده در جدول با رعایت ملاحظات زیر محاسبه شده‌اند:	
وجود سیستم تهویه‌ی مناسب (قرار گیری در معرض هوای محیط بیرون یا گردش آزادانه هوا در محیط رنگ آمیزی شده)	•
ضخامت رنگ متداول	•
اجرای یک لایه رنگ روی یک سطح ساکن	•
رطوبت نسبی 70 درصد	•

40	23	10	دمای سطح مورد پوشش
2 h	6 h	12 h	زمان خشکشدن سطح
4 h	8 h	16 h	زمان خشکشدن کامل
2 h	6 h	12 h	زمان خشکشدن برای اجرای لایه‌ی بعدی (کمترین)
			زمان خشکشدن برای اجرای لایه‌ی بعدی (بیشترین)

- داده‌های پیشنهادی ارائه شده برای پوشش لایه‌ی بعدی بر اساس نوع رنگ معمول و استاندارد تدوین شده است.
- در صورت اجرای چندلایه، مدت زمان خشک شدن تحت تأثیر شمار، ترتیب و نیز ضخامت کلی لایه‌های پیشین خواهد بود.
- سطح مورد پوشش پیش از اجرای لایه‌ی بعدی، بایستی کاملاً خشک و عاری از هر گونه آلودگی باشد.

شایان ذکر است که داده‌های ارائه شده تنها باید به عنوان خطوط راهنمای کلی مورد ملاحظه قرار گیرد. مدت زمان واقعی خشکشدن به منظور اجرای لایه‌ی بعدی، بر اساس ضخامت رنگ، شرایط تهویه، رطوبت، مجموعه لایه‌های رنگی زیرین، نیازمندی به اجرای زودهنگام، استحکام مکانیکی و ... ممکن است کمتر یا بیشتر از این داده‌ها باشد. برای این منظور، یک نظام کامل پیشنهادی را تنها System Sheet که همه‌ی عوامل تأثیرگذار و شرایط ویژه را به تفکیک در بر می‌گیرد، مورد تشریح قرار داد.

نظام رنگ آمیزی پیشنهادی

فضاهای داخلی

آستری فنوماستیک	1 لایه
بتوونه (استوکو)	2 لایه
فنوماستیک گلد	2 لایه

ممکن است لازم باشد در برخی شرایط یک لایه آستری فنوماستیک نیز پس از لایه بتوونه استوکو اجرا شود.
لطفاً برای کسب اطلاعات فنی تکمیلی با نزدیکترین دفتر جوتون در محل زندگی خویش تماس حاصل فرمایید.
همچنین بنا بر فضای مورد استفاده، نظامهای دیگری را نیز می‌توان تعریف نمود.

گواهی آزمون ها

تعیین میزان تحمل ترک خورده - توسط موسسه‌ی مهندسی تایوود در بریتانیا

تعیین جلوگیری از گسترش سطحی شعله‌ی آتش - توسط موسسه‌ی پژوهشی آتش‌سوزی وارینگتون در بریتانیا

تعیین ویژگی ضد قارچ و ضد باکتری - توسط موسسه‌ی خدمات میکروب شناسی صنعتی در بریتانیا

انبارش

این محصول باید در مطابقت با مقررات ملی مورد نگهداری و انبارداری قرار گیرد. محصول بایستی در یک مکان خنک با تهویه‌ی مطلوب نگهداری شود و از حرارت و تابش مستقیم آفتاب نیز محفوظ بماند. همچنین، ظروف محتوی رنگ باید کاملاً دربسته و نفوذناپذیر نگه داشته شوند.

جابجایی

ظروف محتوی رنگ را با احتیاط حمل کرده و پیش از مصرف خوب هم بزنید.

اندازه‌ی ظروف

در بسته‌های 1 لیتری، 1 گالانی و 5 گالانی (به مقیاس آمریکایی)

اندازه‌ی ظروف بسته‌بندی محصول ممکن است از کشوری به کشور دیگر بنا بر ضرورت‌های محلی و منطقه‌ای اندکی متفاوت باشد.

بهداشت و ایمنی

لطفاً پیش از مصرف، به اخطارها و هشدارهای پیشگیرانه و احتیاطی که بر روی ظرف رنگ نمایش داده شده‌اند، توجه فرمایید. اجرای رنگ آمیزی را در شرایط مناسب با تهویه‌ی مطلوب انجام دهید. از تنفس و استنشاق غبار ناشی از رنگ آمیزی پرهیز کنید. از تماس پوست بدن با رنگ جلوگیری کنید. در صورت ریزش رنگ بر روی پوست، آن را فوراً با یک ماده‌ی تمیزکننده مناسب، صابون و آب پاک کنید. در صورت تماس، چشم‌ها باید با آب روان به خوبی شستشو داده شده و در صورت نیاز فوراً تحت مراقبت‌های پزشکی قرار گیرند.

برای کسب اطلاعات تکمیلی در زمینه‌ی خطرات و آسیب‌های بهداشتی و ایمنی و اقدامات پیشگیرانه برای کاربرد این محصول، به صفحه‌ی اطلاعات ایمنی مواد (Material Safety Data Sheet) مراجعه فرمایید.

رفع مسؤولیت

اطلاعات موجود در این پرونده‌ی اطلاعاتی بر پایه‌ی آزمون‌های آزمایشگاهی و تجربه‌های عملی، بیانگر آخرین رانش فنی جوتن از محصول و شیوه‌ی کاربری آن است. با این حال، از آنجا که محصول غالباً تحت شرایطی فراتر از کنترل ما به کار می‌رود، شرکت جوتن نمی‌تواند جز کیفیت خود محصول، مسئله‌ی دیگری را مورد ضمانت قرار ندهد. همچنین، حق حک و اصلاح اطلاعات ارائه شده در این پرونده، بدون آگاهی قبلی برای شرکت جوتن محفوظ است.

جوتن یک شرکت مشهور در جهان است که در بیش از 50 کشور دارای مرکز تولید، دفاتر فروش و انبارهای نگهداری می‌باشد. برای دریافت نشانی نزدیکترین دفتر محلی جوتن، لطفاً با نزدیکترین دفتر منطقه‌ای جوتن تماس حاصل نموده یا از وب سایت جوتن به نشانی www.jotunkish.com دیدن فرمایید.

نمایندگی انصاری در ایران: شرکت جوتن پارس کیش (سهامی خاص)

تلفن: **88524105-6**

فکس: **88524104**

نشانی اینترنتی: www.jotunkish.com